Tekninen käyttötiedote

9600 SFR X-Cure™, UHS 420 Ultranopea kirkaslakka 1:1

Ver.: 2020-1

Kuvaus

Tuottavuutta lisäävä, energiaa säästävä ja ilmakuivuva kirkaslakka, joka jättää korkeakiiltoisen pinnan. Kehitetty erityisesti henkilöautojen tuottavaan ja nopeaan korjaamiseen. Helppo ruiskuttaa ja kuivuu nopeasti. Soveltuu myös isompien pintojen lakkaamiseen. Voidaan ruiskuttaa 1,5 kerrosta tai 2 kerrosta. **Tärkeää, älä ylitä välihaihdutusaikaa.**


Edut & ominaisuudet

- säästää energiaa, sillä uunitusta ei tarvita ja nopeuttaa koko korjausmaalausta
- alhaisempi materiaalikulutus verrattuna UHS ja HS kirkaslakkoihin
- ilmakuivaus(20 °C): 50 – 60 min
- uunitus (60 °C): 3 – 5 min, kiillotettavissa heti pinnan jäähdyttyä
- erinomaisen syväkiiltoinen pinta
- pitkäkestoinen UV suojaus, ei kellastu
- täyttää henkilöautojen VOC 420
- kovettaja 9650 normaali/9670 hidas (tilavuus. 1:1)

Esikäsittely

Sävymassan oltava kuiva ennen lakkausta.

Käyttö



Sekoitussuhde	Tilavuus	Paino
9600 X-Cure lakka	1	1
9650/9670 (hidas) Kovete	1	1



Maaliruisku / ruiskutuspaine	
Yläsäiliö 1.2 – 1.4 mm	2.0 bar
Alasäiliö	Katso valmistajan suositus



Ruiskuttaminen		
Kerroksia	**1,5 kerrosta**	**2 kerrosta**
Välihaihdutus krs välillä	ei välihaihdutusta	3 – 5 minuuttia kerrosten välillä
Välihaihdutus ennen uunia	5 min	5 min
Kokonaiskalvonpaksuus	40 - 50 microns	50 - 60 microns

Tärkeää

Noudata annettuja haihdutusaikoja! Jos välihaihdutusaika ruiskuttaessa ylittyy pinnasta voi tulla epätasainen.

Tekninen käyttötiedote

9600 SFR X-Cure™, UHS 420 Ultranopea kirkaslakka 1:1

Ver.: 2020-1



Kuivuminen	
Pölykuiva 20 °C	20 min
Kosketuskuiva 20 °C	30 min
Asennuskuiva 20 °C	50 min
Kiillotuskuiva 20 °C/68 °F	50 – 60 min
Kiilotuskuiva 60 °C/140 °F	3 – 5 min
IR (infrapunakuivaus)	3 – 5 min
Käyttöaika 20 °C/68 °F	60 min

Oheistuotteet

9650 UHS Kovettaja, standard. Pakkauskoko 1L ja 2,5L.

9670 UHS Kovettaja, hidas. Pakkauskoko 1L ja 2,5L.

Materiaalin testaaminen

Kaikki materiaalitestaus on tehtävä vähintään 15 päivää maalaamisen jälkeen, jotta pinta on saavuttanut lopulliset ominaisuutensa (tartuntatesti, kiveniskutesti, kemiallinen kestävyys, suolasumu jne.)

Tuotenumero	Kuvaus	Määrä	Laatikossa
9600-1	Silco X-CURE lakka	1 L	12
9600-2,5	Silco X-CURE lakka	2,5 L	3
9600-3,78	Silco X-CURE lakka	1 gallona	3
9600-5	Silco X-CURE lakka	5 L	3

VOC

2004/42/IIB(d) (420) <420

Fyysiset ominaisuudet

Tiheys (20 °C): 1,01 – 1,03 kg/L

Varastointiaika

Min. 24 kuukautta normaaliolosuhteissa ja avaamattomassa astiassa.

Lisätiedot

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN!

Ennen käyttöä lue käyttöohje. Tee tarvittavat esivalmistelut, sekä esikäsittelyt.

TÄRKEÄÄ: Tämä tuote sisältää terveydelle vaarallisia aineita, joten käytä aina soveltuvia suojavarusteita, kuten hengityssuojain. Tarkemmat tiedot löytyvät tuotteen etiketistä. Käyttäjän on itse huolehdittava suojauksesta, sekä tuotteen oikeasta käyttötavasta ja varmistettava tuotteen sopivuus kohteeseen.

Tämä tuote on tarkoitettu vain koulutetun ja ammattimaisen käyttäjän käyttöön.

Kaikki tässä annetut tiedot perustuvat parhaaseen tietoon ja käytössä oleviin menetelmiin. Annetut tiedot ovat ohjeellisia optimaaliseen käyttöön, ilman sitoutumista. Mikäli tuotetta käytetään eri käyttöön tai vastoin tässä annettuja ohjeita, niin vastuu siirtyy käyttäjälle itselleen